Phiếu thông số keo PUR CF-6313 bọc profile (theo TDS)

Thông số & quy cách

Nguồn: TDS Confay CF-6313 (22/05/2023).

Hãng sản xuất	Confay (nhà máy đối tác, Keo Việt nhập trực tiếp)
Bản chất	PUR ẩm-đóng rắn (moisture-curing), 100% rắn, trong suốt
Độ nhớt	30.000-40.000 cps, đo ở 120°C
Tỷ trọng	1,08 g/cm³
Thời gian mở (open time)	60-90 giây
Nhiệt độ vận hành — tấm ép	120-150°C
Nhiệt độ vận hành — ống dẫn	110-140°C
Nhiệt độ vận hành — đầu dao gạt	110-130°C
Nhiệt độ môi trường xưởng	25-45°C
Nền vật liệu	Gỗ nhựa WPC, đá nhựa SPC, nhựa-thép, sợi tre-gỗ, nhôm định hình
Vật liệu bọc lên	Màng PVC (kể cả tấm ốp tường)
Quy cách đóng gói	20 kg/thùng
Bảo quản	5-35°C, hạn dùng 6 tháng kể từ ngày sản xuất